

## EPDM 70 Shore A

## FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	STANDARD	VALEUR	UNITÉS
DENSITÉ	ISO 2781	1,27 ± 0,03	g/cm <sup>3</sup>
MOONEY VISCOSITÉ	ISO 289-1 ASTM D1646	70,0 ± 5	Mooney Unit
DURETÉ	ISO 7619-1	70,0 ± 5	Shore A
RÉSISTANCE À LA TRACTION	ISO 1421	≥5,0	MPa
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	ISO 1421	≥240	%
COMPRESSION SET (22H/ 70 °C)	ISO 815	≤ 27	%
RÉCUPÉRATION DE VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ (504H/55°C)	UNE EN 12365-4:2003	43,1 ± 0,4 (CLASSEMENT 2)	%
PLAGE DE TEMPÉRATURE (CONTINU)		70 à -35	°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE (PIC)		100 à -30	°C
TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION		≥250	°C