



Performance acoustique

Configuration du verre

10,76mm (55.2) LamiGlass (PVB)

12mm Cavité

8,76mm (44.2) LamiGlass (PVB)

Indices d'affaiblissement acoustique - dB

Fréquence, Hz / dB						Rw	C	Ctr	OITC	STC
125	250	500	1000	2000	4000	40	-1	-4	34	40
31	29	37	42	47	65					

Disclaimer: The acoustic performance data provided in the reports is based on a test protocol or an estimation and may be used if user actual glazing is identical to input data described herein. Acoustic performance data herein is only applicable for glazing dimensions 1,23 m x 1,48 m (as per testing standard). Estimation of acoustic performance is based on component-similarity assumptions which are derived from measured data and interpolation to expand the database of values from test protocols. Due to inherent variations in acoustic performance when testing in accordance with EN ISO 10140-3/EN ISO 10140-2, some variation in the calculated performance can also be expected. As such, the weighted performance, R_w , and adaptation terms, C and C_{tr} , should typically be considered to be accurate within ± 2 dB. However, wider deviations can occur. Actual performance may vary according to the glazing dimensions, frame system, noise sources and many other parameters. The acoustic performance data herein should not be used as a substitute for tests of actual glazing. For more information please consult Assumptions and Terminology section in Guardian Acoustic Assistant.

Date: 06/05/2020 - Heure: 15:11:59

Projet/Référence: M.A.C. JEAN JAURES

Vitrages: AGC Stratobel Clearlite 55.2 10.5 + Ar90 20 + ClimaGuard® Premium2 44.2 8

Description:

Calculs réalisés

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Caractéristiques énergétiques | <input checked="" type="checkbox"/> Caractéristiques lumineuses |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facteur solaire | <input type="checkbox"/> Facteur solaire Baies |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coefficient U Vitrage | <input type="checkbox"/> Casse Thermique |
| <input type="checkbox"/> Températures Maximales | |
| <input type="checkbox"/> Châssis coulissant | |
| <input type="checkbox"/> Contraintes maximales en fonction des combinaisons d'actions (en MPa) | |
| <input type="checkbox"/> Eurocode | |
| <input type="checkbox"/> Joint de Scellement | <input type="checkbox"/> Joint de Scellement - Collage VEC |
| <input type="checkbox"/> Interprétation par rapport aux normes Françaises | |

Compositions

Nombre de verre: 2

Verre 1: AGC 2019-10 - AGC Stratobel Clearlite 55.2 - (VD)

Composition: Verre feuilleté Epaisseur: 10,5 mm

Lame de gaz 1: Epaisseur: 20 mm

Lame mixte composée de 90% d'Argon, 0% de Krypton, 0% de Xénon et de 10% d'Air

Verre 2: GUARDIAN-EUROPE - ClimaGuard® Premium2 44.2 - (VD)

Composition: Verre feuilleté Epaisseur: 8 mm



5 5 20 4 4

Date: 06/05/2020 - Heure: 15:11:59

Projet/Référence: M.A.C. JEAN JAURES

Vitrages: AGC Stratobel Clearlite 55.2 10.5 + Ar90 20 + ClimaGuard® Premium2 44.2 8

Description:

Epaisseur totale du vitrage: 38.5 mm

	Caractéristiques énergétiques							Caractéristiques lumineuses				
	Te(%)	Re1(%)	Ab1(%)	Emn1(%)	Re2(%)	Ab2(%)	Emn2(%)	Tl(%)	RI1(%)	AbI1(%)	RI2(%)	AbI2(%)
Verre 1	74	7	19	89	7	19	89	88	8	4	8	4
Verre 2	60	27	14	3	18	23	89	89	5	6	6	5

Dimensions / Mise en œuvre

Dimensions: (Hauteur x Largeur): 1000 x 1000 mm

Surface: 1 m²

Inclinaison par rapport à l'horizontale: 90°

Store

Présence d'un store: non

Localisation

Projet hors de France: non

Département: PARIS (75)

Région de vent associée: 2

Altitude du projet: 100 m

Altitude du vitrage: 105 m

Zone côtière: non

Région de neige associée: 1A

Hauteur par rapport au sol: 5 m

Zone urbaine: oui

Thermique

Conditions climatiques: selon règles françaises

Exposition

- Nord
 Nord - Est
 Est
 Sud - Est
 Sud
 Sud - Ouest
 Ouest
 Nord - Ouest
 Conditions climatiques forfaitaires

Local climatisé: non

Local chauffé: oui

Ombre portée: non

Conditions climatiques utilisées pour le(s) calcul(s)

Facteur solaire

	Flux (W/m ²)	he (W/m ² K)	hi (W/m ² K)	Te max (°C)	Ti max (°C)
Facteur solaire	750	23	8	35	25

Date: 06/05/2020 - Heure: 15:11:59

Projet/Référence: M.A.C. JEAN JAURES

Vitrages: AGC Stratobel Clearlite 55.2 10.5 + Ar90 20 + ClimaGuard® Premium2 44.2 8

Description:

Coefficient U Vitrage (EN 673 : 2011)

	Flux (W/m ²)	he (W/m ² K)	hi (W/m ² K)	Tse (°C)	Tsi (°C)
Coefficient U Vitrage	0	25	7,7	2,5	17,5

Allège / Obstacles / Radiateur Présence d'une allège d'un obstacle intérieur ou d'un radiateur

Date: 06/05/2020 - Heure: 15:11:59

Projet/Référence: M.A.C. JEAN JAURES

Vitrages: AGC Stratobel Clearlite 55.2 10.5 + Ar90 20 + ClimaGuard® Premium2 44.2 8

Description:

Caractéristiques énergétiques

Caractéristiques énergétiques globales:

Transmission: 0,45

Réflexion extérieure: 0,22

Absorption: 0,33

Absorption effective - Verre 1: 0,2287

Absorption effective - Verre 2: 0,0981

Caractéristiques lumineuses

Caractéristiques lumineuses globales:

Transmission: 0,79

Réflexion extérieure: 0,12

Absorption: 0,09

Facteur solaire

Vitrage (EN 410 : 2011)

Facteur solaire: 0,55

Coefficient U Vitrage

Coefficient U Vitrage: 1,1 (W/m²K) (1,13)

Ce document fait l'objet d'un rapport de 4 Page(s)